

## Эмаль ПФ-167\* (эмаль ПФ 167): ТУ 6-10-741-79/эмаль АУ-199= Область применения: Э

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Чернігів, Україна

Эмаль ПФ-167\* (эмаль ПФ 167): ТУ 6-10-741-79/эмаль АУ-199=

Область применения:

Эмаль ПФ-167 применяется для окрашивания наружных поверхностей судов не ограниченного района плавания и катеров, а также различных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали ПФ-167 ТУ 6-10-741-79 нанесенных на подготовленную загрунтованную наружную поверхность судов неограниченного района плавания, сохраняет защитные свойства в течение 15 месяцев. Пленка эмали обладает хорошей атмосферостойкостью, высоким блеском. Эмаль разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

Состав: Эмаль ПФ 167 материал одноупаковочный на основе алкидных смол.

Цвет: Белый, светло-серый, серый и др. по желанию заказчика.

Физические свойства:

Характеристики Значения

Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°C  
не более 24 часов

Доля нелетучих веществ по массе

59-65%, масс

Расход на один слой

45-60 г/м<sup>2</sup>

Толщина одного слоя

18-24 мкм

Рекомендуемое количество слоев

2

Способ применения:

Перед применением эмали ПФ 167 ТУ 6-10-741-79 выдерживают при температуре 20°C в течение суток. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями: сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом - С4-155/200) или их смесью в соотношении 1:1 по массе, в количестве не более 20% от массы эмали. Предварительное грунтование поверхности металла грунтовкой типа ЭФ, ПФ, ГФ, ФЛ. Вслучае нанесения эмали ПФ-167 по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402. Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием. Для улучшения сцепления с деревом и уменьшения расхода эмалей рекомендуется деревянную поверхность покрыть олифой. Наносится пневматическим распылением, кистью.

Нанесение:

Эмали наносят при температуре окружающего воздуха от 5°C до 30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Разбавитель: Уайт-спирит (нефрас - С4-155/200) в количестве не более 15% от массы эмали.

Очистка инструментов:

AvizInfo.com.ua

1/2

Сольвент, уайт-спирит (нефрас - С4-155/200) или их смесь в соотношении 1:1 по массе.

Меры предосторожности:

Материал ПФ-167 очень огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже -20°C.

Хранение:

В закрытой заводской упаковке - 12 месяцев со дня производства.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**